CMA
180002240585

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2019(G)02063

样品名称 PVC-U 排水管材

委托单位 京华塑业有限公司

检验类别 抽样检验（型式检验）

国家化学建筑材料测试中心

材 料 测 试 部

国家化学建筑材料测试中心
（材料测试部）
180002240585
中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

地址：北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编：100013 网址：www. plastic-test. net
电话：(010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479 传真：(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号：2019(G)02063

委托单位	京华塑业有限公司	检验类别	抽样检验（型式检验）
生产单位	京华塑业有限公司	生产日期	2019.01.02
样品名称	PVC-U 排水管材	注册商标	京华
样品规格	d_n110	样品外观	白色
抽样基数	4000m	样品标识	G-201901198
抽样数量	6m	产品批号	/
封样地点	京华塑业有限公司库房	委托日期	2019.01.24
封样单位	文安县质量技术监督局	封样日期	2019.01.18
检验结论	所检管材按照相应国家标准进行检验，并按照 GB/T 5836.1-2006“建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材”进行判定，所检结果符合标准规定要求。（详见第 2 页） 签发日期：2019 年 02 月 26 日		
备 注	/		

批准： 审核：

国家化学建筑材料测试中心
（材料测试部）
180002240585
中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

地址：北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编：100013 网址：www. plastic-test. net
电话：(010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479 传真：(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号：2019(G)02063

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检验结果	单项判定	检验方法
1	外观	管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。	通过	合格	目测
2	规格尺寸，mm	110.0≤外径≤110.3 3.2≤壁厚≤3.8	110.2 3.4	合格	GB/T 8806-2008
3	拉伸屈服强度，MPa	≥40	43.7	合格	GB/T 8804.2-2003
4	维卡软化温度，℃	≥79	84.1	合格	GB/T 8802-2001
5	纵向回缩率，%	≤5	4.5	合格	GB/T 6671-2001
6	落锤冲击试验，(0℃)	TIR≤10%	通过	合格	GB/T 14152-2001
7	密度，kg/m^3	1350~1550	1546	合格	GB/T 5836.1-2006 6.4
8	二氯甲烷浸渍试验 (15℃, 15min)	表面变化不劣于4L	通过	合格	GB/T 5836.1-2006 6.7

（以 下 空 白）

主检：张伟 邢进 孙佳文

本 页 无 正 文

高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202489 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:liuyc. bjhy@ sinopec. com	管材及管件检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202485 传　　真:(010)59202952 邮　　箱:huay. bjhy@ sinopec. com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 传　　真:(010)64224642 邮　　箱:huxy. bjhy@ sinopec. com
涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传　　真:(010)84290301 邮　　箱:panx. bjhy@ sinopec. com	塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:dingjh. bjhy@ sinopec. com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202737 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:wup. bjhy@ sinopec. com
汽车用高分子材料与制品检测室 联系电话:(010)59202489 (010)59202447 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:zhutg. bjhy@ sinopec. com	高分子土工合成材料检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传　　真:(010)59202784 邮　　箱:dingjh. bjhy@ sinopec. com	环保性能及有害物质检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传　　真:(010)84290301 邮　　箱:panx. bjhy@ sinopec. com

地　址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)

网　址:www.plastic-test. net　　邮政编码:100013